

# LÄMPÖKIINNITTEISET SILKKIVÄRIT

Nestemäinen silkkiväri on käyttövalmista sellaisenaan. Värejä voidaan sekoittaa keskenään uusiksi sävyiksi sekä vaalentaa vedellä 30% tai sekoitusvalkoisella. Sekoita vain saman valmistajan värejä keskenään. Perusväreistä (keltainen, punainen ja sininen) voidaan sekoittaa kaikki muut värit paitsi puhdas musta. Lämpökiinnitteiset silkkivärit soveltuvat silkin ja puuvillan maalaamiseen ja kuviointiin sekä käsittelemättömän puun pintakäsittelyyn. Siveltiminä kannattaa käyttää kuvioiden maalaamiseen tuuheita, väriä varastoivia silkinmaalaussiveltimiä.

Suojaa työympäristö ja vaatteesi huolella. Pese silkki miedolla pesuaineella, huuhto hyvin, kuivata ja silitä. Pingota silkki maalauskehikkoon kireälle nastoilla, jotka ovat noin 5 cm päässä toisistaan ja eri kohdilla kuin vastalakkaisella sivulla. Sekoita värit valmiiksi pieniin kuppeihin tai väripalettiin. Kokeile sävyjä ennen maalaamista. Silkinmaalaustekniikoita on lukuisia erilaisia. Opettele alkuun muutama perustekniikka.

## Värien kiinnitys

Marabu Silk -värit käsitellään valon- ja pesunkestäviksi 2 vrk:n kuluttua maalaamisesta joko silittämällä tai uunissa. Silitä silkki puuvillan lämpötilalla nurjalta puolelta 2 minuuttia joka kohdasta liikutellen rautaa koko ajan. Voit kiinnittää värin myös uunissa lämmittämällä uunin 140°C. Kääri silkki huokoiseen paperiin siten, ettei silkki missään kohdassa kosketa silkkiin. Aseta paperi uunipellin päälle uuniin ja anna sen olla siellä n. 10 minuuttia.

## Viimeistely

Pese maalatut silkit käsin haaleassa vedessä silkinpesuaineella tai miedolla shampooilla. Huuhtelee hyvin, anna kuivua ja silitä.