

PESUKONEVÄRIT

Marabu FashionColor -pesukonevärit sopivat sekä pesukone- että käsinvärjäykseen. Pakkaus sisältää värijauheen ja kiinnitysaineen. Lisäksi tarvitaan ruokasuolaa ja vettä. Parhaiten värjäytyvät puuvilla, pellava, juutti sekä sekoitekankaat, joissa on enintään 20% keinokuitua. Yhdellä pakkauksella värjää 300 - 500 g kangasta. Värjättävän kankaan pohjaväri ja kuviot vaikuttavat aina värjäyksen lopputulokseen. Mustalla värillä saat parhaan värjäystuloksen, kun värjää vain n. 300 g kangasta. Pesukone ei vahingoitu värjäyksessä eikä siihen jää värijalkia, jos ohjeita noudatetaan. Käytä käsinvärjäyksessä suojakäsineitä. Silkille aina käsinvärjäys.

Ohje pesukonevärjäykseen

1. Punnitse kangas ja varaa sopiva määrä väriä.
2. Liota kangasta noin 10 min. kylmässä vedessä.
3. Laita väriaine ja kiinnitysaine suoraan pakkauksesta koneen rumpuun. Kaada 1 kg suolaa väriaineen ja kiinnitysaineen päälle siten, että molemmat peittyvät. Laita märät kankaat suolan päälle.
4. Valitse 60°C normaali kirjopesuohjelma (ei esipesua eikä hieno- tai säästöpesuohjelmaa). Valitse sekoitekankaille sopiva korkein mahdollinen lämpötila, vähintään 40°C.
5. Pesuohjelman loputtua, laita värjätty kangas koneeseen ja pese se korkeimmassa mahdollisessa lämpötilassa miedolla pesuaineella.

Ohje käsinvärjäykseen

1. Liota kiinnitysaine erillisessä astiassa 0,5 litraan vettä ja anna seistä. Sekoita suola ja väri 5,5 litraan kuumaa (60°C) vettä ja odota kunnes ne ovat lienneet.
2. Kun kangas on lionnut kylmässä vedessä 10 min. laita kangas seokseen 2-3 min.
3. Sekoita kiinnitysaine värjäysaineeseen kaatamalla sitä suoraan kankaan päälle.
4. Värjää kangasta n. 30 min. ja liikuttele sitä välillä. Pidä kangas upoksissa.
5. Huuhto värjätty kangas ja pese se 60°C vedessä miedolla pesuaineella. Väriliuoksen voit kaataa viemäriin.

Ohje silkin värjäykseen

1. 50 g:lle silkkiä: 5 g väriainetta, 3 rkl suolaa, litra vettä, ei kiinnitysainetta.
2. Sekoita suola ja väriaine veteen (30°C). Kostuta silkki haalealla vedellä ja laita se väriliuokseen. Silkin täytyy kellua upoksissa, eikä siinä saa olla kasaumia.
3. Lämmitä väriliuos hitaasti noin 15 minuutin aikana 60°C:een ja anna värin vaikuttaa 15 min. Pidä lämpötila 60°C:ssa. Sekoita välillä. Anna seoksen jäähtyä 30°C:seen.
4. Huuhtelee värjätty silkki kädenlämpöisessä vedessä ja pese se pesuaineella.